



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

HAMMERITE RADIÁTOR



Rychleschnoucí



Tepelně odolný



Mechanicky odolný



INFORMACE O PRODUKTU	
Popis výrobku	Hammerite Radiátor je rychleschnoucí akrylátový email určený k ochranným i dekorativním nátěrům. Výborně odolává poškrábání a nárazům, nezapáchá, nežloutne a díky jeho tepelné odolnosti až do 120 °C je vhodný pro nátěry radiátorů a jiných ploch dlouhodobě tepelně zatížených. Hladké plochy, měděné podklady, hliník a podklady z PVC je nutno přebrousit jemným brusným papírem.
Vlastnosti nátěrového filmu	• Výsledný vzhled: Polomatný • Určení: Pro vnitřní použití. • Odolnost proti působení tepla: Tepelná odolnost až do 120°. • Ostatní: Odolává poškrábání, nárazům, nezapáchá a nežloutne.
Teoretická vydatnost	Až 16 m ² /l v jedné vrstvě
Počet vrstev	2 -3vrstvy
Zasychání	Nátěr je suchý na dotek po 3 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 6 hodinách. <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Barevné odstíny	Bílá
Balení	0,7l <i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

HAMMERITE RADIÁTOR

VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 139 g/l VOC.
Základní složení	
Hustota	1,221 g/cm ³
Ředidlo	Nedoporučuje se ředit. Při stříkání je možné barvu ředit čistou vodou v množství do 20%.
Doba použitelnosti	2 roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU	
Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí složky.
Příprava podkladu	• Povrchy musí být čisté, suché, odmaštěné a studené. • Z povrchu odstraňte odlupující se vrstvy rzi nebo starého nátěru. • Znečištění kovu odstraňte pomocí ředidla Hammerite, dobře držící nátěr omyjte vodou s detergentem. Nechte vyschnout. • Hladké, lesklé povrchy a podklady z PVC nebo mědi přebrouste jemným smirkovým papírem. Vzniklý prach odstraňte. • Zkorodované plochy ošetřete vhodným antikoročním nátěrem. Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.
Natírání	• Barvu nanášejte válečkem, štětcem s umělohmotnými štětinami (pro vodou ředitelné emaily) nebo vysokotlakým stříkáním Airless. • Při stříkání je možné barvu ředit čistou vodou v množství do 20 %. • Pracujte při teplotách 10–25 °C. • Nanášejte 2–3 vrstvy v intervalu minimálně 6 hodin. Upozornění: Před natíráním povrchu již dříve natřeného jiným druhem barvy je třeba udělat zkoušku snášenlivosti s novým nátěrem. Pokud se objeví nežádoucí reakce, starý nátěr odstraňte. Reklamace barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín.
Čištění malířského náradí	Čištění pomůcek vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy.



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

HAMMERITE RADIÁTOR

DALŠÍ INFORMACE	
Skladování a přeprava	Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 60 měsíců od data výroby uvedeného na obale. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i>
Bezpečnostní zásady	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku
Doplňkové informace	Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu. V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob. Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění. S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí-pátek), nebo na adresu: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle
Datum aktualizace	Leden 2015