

TECHNICKÝ LIST GALVINOL

DISTRIBUTOR/VÝROBCE

European Aerosols s. r. o.
Vintrovna 196
664 41 Popůvky
IČO: 60740591
Tel.: + 420 547 42 47 00
e-mail: sales-cz@european-aerosols.com
www.european-aerosols.com

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
tel.: +31 (0) 165 593 636
e-mail: info@rust-oleum.eu

POPIS

GALVINOL je speciální základový nátěr určený pro povrchy se špatnou přilnavostí – především pro pozinkovanou ocel a barevné kovy. GALVINOL se nanáší v co nejtenčí vrstvě. Pevně přilne na podklad a zůstává mírně lepivý. Tím umožňuje kvalitní přilnutí vrchního nátěru k podkladu.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Adhezní základ GALVINOL se používá na hladké neporézní podklady se špatnou přilnavostí, jako je pozinkovaný plech, nerezová ocel, hliník, měď, sklo, porcelán, plasty a jiné hladké povrchy. Doporučeným vrchním nátěrem je Alkyton.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva / provedení: modrá - transparentní / lesk
Hustota: 0,92 g/cm³
Obsah sušiny, objemový: 20%
Korozní třída: C1-C2
Doporučená tloušťka nátěru: 20μm WFT (mokrý film) / 2μm DFT (suchý film)
VOC: 745 g/l (VOC limit 750 g/l)

Podmínky aplikace	5-35°C, max 85% RV, teplota povrchu min. 3°C nad rosným bodem
Suchý na dotek	zůstává lepivý
Suchý pro manipulaci	zůstává lepivý
Přetíratelný	po 30 min., nejpozději do 24 hod.

* RV = relativní vlhkost vzduchu

Tepelná odolnost: 100°C (suché teplo).

VYDATNOST

Teoretická: 50 m²/l
Praktická: v závislosti na ostatních faktorech jako je hrubost podkladu, ztráty materiálu při aplikaci apod.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte olej, mastnotu a veškeré jiné nečistoty pomocí alkalického čističe RO ND14 nebo tlakového (parního) čištění v kombinaci s vhodnými detergenty. Staré nátěry musí být zcela odstraněny. Znečištění solemi, bílou rzí a dalšími produkty oxidace odstraňte mechanicky (škrabkou, ocelovým kartáčem) nebo chemicky pomocí přípravku RO Sufratech 108. Povrch musí být během aplikace suchý a čistý.

GALVINOL se nedoporučuje používat tam, kde již ochranná vrstva zinku neplní svou funkci a plech koroduje. Taková místa je nutné ošetřit základními nátěry PRIMER+ nebo Penetrátor.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím přípravků důkladně promíchejte. Nejlepších výsledků dosáhnete aplikací tenké a rovnoměrné vrstvy.

TECHNICKÝ LIST

APLIKACE A ŘEDĚNÍ

Přípravek se neředí. Nízká viskozita umožňuje snadné nanášení za všech podmínek.
Aplikace štětcem: doporučuje se použití štětce s dlouhými přírodními štětinami
Aplikace válečkem: nedoporučuje se
Aplikace stříkáním: nedoporučuje se

ČIŠTĚNÍ

Ředidlo RO Tinner 160, případně jiné aromatické uhlovodíky

POZNÁMKY

Aby se zabránilo usazování prachu a nečistot na lepivém povrchu, doporučuje se aplikovat vrchní nátěry co nejdříve po uplynutí 30 minut.

BEZPEČNOST

Viz. Bezpečnostní list

SKLADOVATELNOST

5 let od data výroby v uzavřených obalech, na suchém a dobře větraném místě při teplotě 5–35 °C. Vyvarujte se přímému slunečnímu záření.

BALENÍ

- ☐ 0,25 l
- ☐ 0,75 l
- ☐ 5,00 l
- ☐ 400 ml (aerosol)

UPOZORNĚNÍ

Tato informace je poskytována v dobré víře. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za jakékoli riziko nebo nároky vyplývající z použití výrobku mimo jeho dohled. Společnost si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

Ř