

SOKRATES® TANGO® primer

základní parketový lak vnitřní



CERTIFIKACE:

SOKRATES® TANGO® primer je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro vnitřní prostředí.

Složení:

Speciální vodou ředitelné pojivo

Charakteristika:

SOKRATES® TANGO® primer je vodou ředitelný jednosložkový základní parketový lak, určený k nátěrům dřevěných podlah, zejména dubových, v kombinaci s vrchními laky řady SOKRATES® Tango. Použití pod MOVipur není podmínkou.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

- ❖ Obsah netěkavých složek od 30%
- ❖ Výtoková doba FORD 4 mm/23 ° od 22 s
- ❖ Vydatnost na jeden nátěr 10-12 m²/kg
- ❖ Spotřeba na jeden nátěr 80-120 g/m²
- ❖ Specifická hmotnost 1,03 g/cm³
- ❖ Přílnavost mířkou 1
- ❖ Tvrdost kyvadlem za 3 dny od 35 %

Zasychání:

- ❖ Pro manipulaci od 2 hod.
- ❖ Pro broušení od 3 hod.
- ❖ Vrchní nátěr po 3 – 4 hod.

Lak není určen pro přímý styk s potravinami, krmivem a pitnou vodou!

Barevné odstíny : čirý

Použití:

SOKRATES® TANGO® primer chrání dubové parkety před jejich možným tmavnutím při aplikaci vrchního laku na bázi čistého polyuretanu. Současně vlivem své pružnosti snižuje riziko tvorby nestejných spár vlivem sesychání nedostatečně vyschlého dřeva palubek. SOKRATES® TANGO® primer při použití pod vrchní akryl-uretanový SOKRATES® MOVipur zvýrazňuje kresbu tvrdého dřeva.

Základní lak se po aplikaci jenom lehce přebrousí. Doba zasychání, z důvodu zesíťování nátěru a získání zábranových vlastností, je min. 3 hodiny. **Lak se před aplikací ředí přidáním 40 % vody.**

Nanášení:

SOKRATES® TANGO® primer se nanáší štětcem, válečkem, stříkáním v rovnoměrné vrstvě v tl. 100 mikronů mokrého filmu, tj. 1 kg laku na 10-12 m² plochy. Při minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu + 13 °C po celou dobu schnutí. Doporučená teplota pro aplikaci : + 18 °C až + 20 °C

Nepoužívejte stejný váleček pro různé druhy laků!

Ředidlo: voda

Čištění náradí:

Vodou se saponátem zaschlý lak: např. organickým ředidlem P 8500 nebo acetonem.

Kovové spoje: Hřebíky a šrouby – antikorozi charakter.

Příklad nátěrového postupu:

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu! Aplikuje se pouze na dokonale čistý povrch dřeva, zbavený všech předchozích politur a mastnot.

1. Odstranění všech mastnot, výronů pryskyřic a vosků. Přebroušení č. 150 až 180.
2. 1x naředěný SOKRATES® Tango primer, 30 % - 40% vody - 10 - 12 m²/1kg
3. Zasychání 3- 4 hodiny
4. 1x SOKRATES® TANGO plus 10 – 12 m²/kg. Zasychání dle teploty a vlhkosti vzduchu 4 – 6 hodin
5. Lehké přebroušení povrchu. Odstranění brusného prachu.
6. 1x SOKRATES® TANGO plus 10 - 12 m²/kg.

Podle stupně zatížení podlahy může být nanesena poslední, třetí vrstva Tanga PLUS, nebo TANGA Sport. Nejdéle však za 24 hodin. Vlivem přítomných vosků může nastat problém s přetíratelností.

Jako poslední nátěr může být pro zvýšení houževnatosti použit 1x SOKRATES® Tango Sport.

Poznámka: Lak se NIKDY nesmí aplikovat na dřevo ošetřené biocidy. **Nebezpečí ZBĚLENÍ.** V případě nejistoty provést zkušební nátěr a po 24 hodinách vyhodnotit. Smí být použit pouze Lignofix E-profi s min. odstupem 24-48 hod.

Úprava podkladu:

Jako podklad slouží **dokonale suchý** a očištěný povrch dřeva od mastnot, pryskyřic, vosků, předchozích politur a nevhodných tmelů. K broušení podkladu musí být používány kvalitní brusné materiály, které nesmí uvolňovat brusivo. Vklíněné zbytky brusiva, které často obsahují železo, jsou potom zdroji zdánlivých defektů vrchního laku ve formě tmavých teček. Povrch dokonale očistíme vysavačem.

Dřevo s vysokým obsahem tříslovin nejsou vhodnými podklady.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Dodržujte aplikační pokyny a základní hygienická pravidla. Při práci používejte vhodné pracovní rukavice, pracovní oděv a ochranné brýle. V uzavřených prostorách dostatečně větrejte, nebo použijte vhodný respirátor. Při zasažení očí vypláchněte dostatečně vodou.

V případě potřeby vyhledejte lékaře. Obal s sebou! Znečištěnou pokožku nátěrovou hmotou, omyjte ještě před zaschnutím vodou a mýdlem. **Skladujte mimo dosahu dětí!**

Bezpečnostní list a Technický list jsou k dispozici na vyžádání, nebo: www.barvy-sokrates.cz

Opatření při úniku nátěrové hmoty

Zamezte úniku do vodních toků a zamezte kontaminaci podzemních vod. Vyteklou nátěrovou hmotu odstraňte vhodnou absorbční látkou – Wapex, nebo jiným vhodným savým prostředkem. Uložte do sběrné nádoby a odevzdejte na skládku nebezpečných odpadů.

Pozor: nábytkové a podlahové oleje mohou způsobit samovznícení znečištěných hořlavých textilií a dřevěných pilin. Ty vždy ve sběrné nádobě zalévejte vodou!

Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:

Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno postupovat v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.8/2021 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky tekutých nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů a jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad.

Poznámka:

Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrové hmoty, včetně správné aplikace celého předepsaného nátěrového systému. To znamená, že vždy musí zvážit všechny okolnosti, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Toto opatření se netýká případné reklamace životnosti NH. Výrobce BUILDING PLAST, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

Dodatek:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládátnými vlivy při zpracování. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec obsahu tohoto technického listu, nebo údaje odchylující se od údajů uvedených v tomto technickém listu, vyžadují

potvrzení výrobního závodu. Na tyto případy se vztahují všeobecné obchodní podmínky výrobce.

Reklamáce:

Reklamáce barevných odstínů a stupně lesku, bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a ten byl reklamován.

Na případné reklamace odstínu a lesku, nebo kvality dodané barvy, uplatňované až po spotřebování obsahu obalu, nebo po provedení aplikace na zakázku a podobně, nebude brán zřetel. Proto jakýkoliv Vámi předpokládaný nesoulad, nebo nejasnost i v návodu a podobně, vždy předem konzultujte s výrobcem: tel. 495 489 000.

Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín a lesk. Různé výrobní šarže doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě a dokonale rozmíchat.

Naše doporučení:

Obal s tekutými zbytky nátěrové hmoty se považuje za nebezpečný odpad. Proto obal vyprázdněte a pak vypláchněte vodou, kterou použijte k doředění nátěrové hmoty stejného typu.

Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín a lesk. Barevné odstíny a stupně lesku různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě.

- Hodnoty uvedené v tomto technickém listu popisují typické vlastnosti a nepředstavují specifikační limity.
- SOKRATES® TANGO® primer je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

- Nesmí zmraznout při přepravě a skladování.
- Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C mimo dosahu dětí.
- Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
- **Balení:** 0,6 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg.
- **ADR/RID – Nepodléhá značení**
- **ČSN EN ISO 9001, 14001**
- S vydáním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnost.
- Více informací viz Bezpečnostní list.

Ochrana ovzduší (vyhláška č. 415/2012 Sb.):

Sušina %	Hustota g/cm ³	VOC kg/kg	Max.prah těk.láték g/litr	Obsah těk.láték g/litr
≥ 30	1,03	0,097	130	100

Kategorie A, podkategorie e

VÝROBEK ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Vyrobil:
BUILDING PLAST, spol. s r.o.
Nádražní ulice 786
503 51 Chlumeck nad Cidlinou, CZ
IČ 47473860

tel.: +420 495 489 000

email: info@barvy-sokrates.cz
<http://www.barvy-sokrates.cz>